



Organismo di Certificazione n.

1982

anno di apposizione marcatura: 11



FANTINISCIANATICO S.p.A.

sede legale: via Melo da Bari 229, 70100 BARI

UNI EN 15037-1:2008 "Solai a travetti e Blocchi" Parte 1:Travetti

Travetto Precompresso**Impiego:** Elemento in c.a.p. per solai prefabbricati e blocchi interposti

Codice	Configurazione Travetto	Armatura contenuta nel travetto		Lunghezza del travetto cm	Resistenza caratteristica a compressione fck/Rck Calcestruzzo a 28gg N/mm ²	Tensione Caratteristica di rottura - Acciaio fptK N/mm ²	Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale - Acciaio fp(1)K N/mm ²	Precompressione finale al lembo superiore - Travetto σ_{cps} N/mm ²	Precompressione finale al lembo inferiore - Travetto σ_{cpi} N/mm ²
		distinta Treccie	Area cm ²						
H9T1		3 A8	0,24	≤ 400	45/55	≥ 1900	≥ 1700	-2,92	-4,15
H9T2		1 A8 2 A12	0,32	≤ 500	45/55	≥ 1900	≥ 1700	-2,23	-6,52
H9T3		3 A12	0,36	≤ 540	45/55	≥ 1900	≥ 1700	-4,34	-6,16
H9T4		4 A12	0,48	≤ 580	45/55	≥ 1900	≥ 1700	-3,29	-9,65
H9T5		5 A12	0,60	≤ 640	45/55	≥ 1900	≥ 1700	-3,30	-12,88
H9T6		6 A12	0,72	≤ 680	45/55	≥ 1900	≥ 1700	-4,84	-14,19
H9T7		7 A12	0,84	≤ 780	45/55	≥ 1900	≥ 1700	-5,43	-16,49

**Dati comuni della
Famiglia di Prodotto****larghezza**
altezza120 mm
90 mm**Peso**
Area18 Kg/m
72 cm²**Cod.****Stabilimenti di Produzione****n. certificato**

07 Ala Fantini srl, SP 241 km 95.500 - Lattarico (CS)

1982 - CPD - 450

15 Ala Fantini Precompressi srl, C.da Serra Giardino - Candela (FG)

1982 - CPD - 451

81 Ila Valdadige srl, SS 99 Km 11.2 - Matera (MT)

1982 - CPD - 431

La stampigliatura sul prodotto indica il codice dello stabilimento di produzione. Per informazioni complementari riguardanti la Resistenza la fuoco, Indice di isolamento acustico e Durabilità si prega di consultare la Documentazione Tecnica e Catalogo di Prodotto sito internet: www.fantiniscianatico.it