Idrosmog

Pittura antifumo - antimacchia inodore

Rif. rev. 02 del 26/08/15

Descrizione

Idropittura murale, supercoprente ed isolante a base di speciali resine sintetiche. Inodore, di rapida essiccazione, resistente all'abrasione. Copre ed isola macchie di fumo, di fuliggine, di nicotina, macchie asciutte provocate da infiltrazioni d'acqua, unto e grasso, impedendo che riaffiorino nel tempo.

Campi d'impiego

Per la facilità d'impiego, l'ottima adesione, l'elevata resistenza al lavaggio e la rapidità dell'intervento, IdroSmog risulta particolarmente indicato per l'applicazione in locali pubblici, bar, pizzerie, ecc.. Grazie inoltre alla bassa presa di sporco e all'efficace effetto blocca-macchia, inibisce l'affioramento delle macchie sulle superfici più soggette al deposito di sporco.

Ciclo applicativo

Preparazione del supporto:

Intonaco civile. Lasciare stagionare e pulire eventuali macchie di sporco.

Macchie asciutte provocate da infiltrazioni d'acqua. Spazzolare a secco.

Macchie di fumo grassi e olii. Pulire con appositi detergenti di uso domestico e successivamente risciacquare. Lasciare asciugare.

Pitture e vernici in dispersione. Se ben aderenti, pulire a secco o ad umido, diversamente eliminare completamente. Lavare con acqua, stuccare con stucco in pasta o in polvere e lasciare asciugare perfettamente.

Finitura: applicare IdroSmog in due mani intervallate circa 6 ore l'una dall'altra.

Avvertenze

Non applicare a temperatura inferiore a +5°C o all'esterno in giornate ventose. Si raccomanda di proteggere le applicazioni da polvere fino alla loro completa essiccazione.

Conformità

COV < 30 gr/l (2010)

Idrosmog

Pittura antifumo - antimacchia inodore

Dati tecnici prodotto

Applicazione	pennello - rullo
Colore	bianco
Confezioni	da lt 4 - lt 14
Copertura	buona
Diluente pulizia	acqua subito dopo l'uso
Diluizione in volume	ca. 20-30% con acqua
Essiccazione	asciutto 24 ore
Peso specifico	1,45 kg/dm³
Resa teorica	ca. 12-14 mq/lt per mano
Resistenza	ottima agli agenti atmosferici e chimici
Sovrapplicazione	dopo ca. 6 ore
Viscosità	tixotropica