

Rustichello

Rivestimento murale ad effetto rasato a grana 1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm

Rif. rev. 03 del 27/08/15



Descrizione

Rivestimento murale idrorepellente ad effetto rasato, composto da resine sintetiche in emulsione acquosa, sabbie di quarzo, inerti selezionati a granulometria variabile, pigmenti altamente stabili alla luce e additivi che ne migliorano l'adesione e ne facilitano l'applicazione. Dotato di ottima elasticità, resistenza meccanica e idrorepellenza.

Disponibile nelle versioni:

- F grana 1,0 mm
- M grana 1,5 mm
- G grana 2,0 mm

Campi d'impiego

Per la protezione e decorazione di facciate esterne ed interne di tutte le tipologie edili, per applicazioni su intonaci di malta bastarda, premiscelati e rasanti cementizi minerali (vedi Rasaprò), previa applicazione di primer ancorante (vedi Primer al Quarzo). Il prodotto è applicabile anche su altre finiture sintetiche, previa applicazione del rasante in pasta Stukplast.

Ciclo applicativo

I supporti da trattare devono essere puliti ed asciutti. Spazzolare e spolverare bene ed applicare un primer ancorante (vedi Primer al Quarzo).

I supporti troppo porosi vanno rasati con rasanti minerali (vedi Rasaprò) e se l'intonaco da trattare è sfarinante, procedere all'applicazione di un isolante (vedi Isolsov) per consolidare la superficie ed in seguito all'essiccazione, applicare Primer al Quarzo in tinta con il rivestimento di finitura. In presenza di supporti molto assorbenti si consiglia l'applicazione di due mani di Primer al Quarzo. Su rivestimenti plastici preesistenti applicare il rasante in pasta Stukplast.

Per ottenere una finitura traspirante con Rustichello, lo si può applicare in due mani intervallate 12 ore una dall'altra, evitando così di preparare il supporto con rasanti minerali e primer.

Il prodotto è pronto all'uso, dopo averlo rimescolato accuratamente, aggiungendo se occorre una piccola quantità di acqua pulita, ca. 1-2%, applicare con frattone di acciaio in una sola passata e rifinire a fresco con frattone di plastica con movimento rotatorio.

Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, in giornate ventose o in previsione di pioggia. Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

Conformità

COV < 40 gr/l (2010)

Rustichello

Rivestimento murale ad effetto rasato a grana 1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm

Dati tecnici prodotto

Applicazione	stesura con frattone d'acciaio - finitura con frattone di plastica
Colore	tinte cartella
Confezione	da kg 25
Consumo	F: 2,3-2,5 kg/mq - M: 3,0-3,5 kg/mq - G: 4,0-4,5 kg/mq
Diluente pulizia	acqua subito dopo l'uso
Diluizione	pronto all'uso - max 2% con acqua
Essiccazione	10-15 ore
Grado di Trasmittanza vapore acqueo	classe II secondo la norma EN ISO 7783-2
Granulometria	F: 1,0 mm - M: 1,5 mm - G: 2,0 mm
Peso specifico	ca. 1,9 kg/dm ³
Resistenza	ottima all'acqua, agli agenti atmosferici marini e montani
Viscosità	pasta tixotropica