

Rivestimento Effebi

Rivestimento murale grana 1,2 mm - 1,5 mm - 2,0 mm

Rif. rev. 03 del 28/08/15



Descrizione

Rivestimento murale continuo ad effetto vermiculato a base di da resine sintetiche acriliche in emulsione acquosa, sabbie di quarzo, inerti selezionati con curva granulometrica costante, pigmenti inorganici stabili agli UV e additivi che ne migliorano l'adesione e ne facilitano l'applicazione. Dotato di ottima resistenza meccanica, agli agenti atmosferici e buona idrorepellenza.

Disponibile nelle versioni:

- F grana 1,2 mm
- M grana 1,5 mm
- G grana 2,0 mm

Campi d'impiego

Per la protezione e decorazione di facciate esterne ed interne di tutte le tipologie edili, per applicazioni su intonaci di malta bastarda, premiscelati e rasanti cementizi, all'occorrenza previa applicazione di rasante in pasta (vedi Stukplast) o primer ancorante (vedi Primer al Quarzo).

Ciclo applicativo

I supporti da trattare devono essere stabili, duri, normalmente assorbenti, puliti ed asciutti. In presenza di intonaci friabili o particolarmente assorbenti pretrattare con isolante a solvente (vedi Isolsov), lasciare asciugare ed applicare una mano di Primer al Quarzo.

Su sottofondi idonei e su rivestimenti sintetici preesistenti applicare direttamente una mano di Primer al Quarzo lasciando asciugare per circa 12 ore prima di procedere alla sovrapposizione del Rivestimento Effebi.

Su supporti particolarmente porosi con rappesature vistose è possibile applicare due mani di primer e ad essiccazione avvenuta rifinire.

Il prodotto è pronto all'uso. Dopo averlo rimescolato accuratamente, aggiungendo se occorre una piccola quantità di acqua pulita, ca. 1-2%, applicare con frattone di acciaio in una sola passata e rifinire a fresco con frattone di plastica con movimento rotatorio.

Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non lavorare in giornate ventose o in previsione di pioggia, non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, ma usare dispositivi di protezione adeguati (teli frangisole/frangivento). Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

Conformità

COV < 40 gr/l (2010)

Rivestimento Effebi

Rivestimento murale grana 1,2 mm - 1,5 mm - 2,0 mm

Dati tecnici prodotto

Applicazione	stesura con frattone di acciaio - finitura con frattone di plastica
Colore	tinte cartella
Confezione	da kg 25
Consumo	F: 2,2-2,5 kg/mq - M: 2,5-3,0 kg/mq - G: 3,5-4,0 kg/mq
Diluente pulizia	acqua subito dopo l'uso
Diluizione	pronto all'uso - max 2% con acqua
Essiccazione	10-15 ore
Granulometria	F: 1,2 mm - M: 1,5 mm - G: 2,0 mm
Peso specifico	ca. 1,9 kg/dm ³
Resistenza	ottima all'acqua, agli agenti atmosferici marini e montani
Viscosità	pasta tixotropica