

Basefond M Fibrato

Intonaco premiscelato fibrato ad applicazione manuale

Rif. rev. 02 del 07/09/2015



Descrizione

Intonaco premiscelato fibrorinforzato per interni ed esterni, composto da minerali selezionati per qualità e granulometria, perlite espansa, cemento Portland, calce idrata, fibre in polipropilene e additivi chimici per migliorarne resistenza, lavorabilità e adesione.

Campi d'impiego

Utilizzato in sostituzione delle tradizionali alte calcaree nell'edilizia pubblica, privata, industriale, in interni, in esterni per la realizzazione di intonaci grezzi di fondo.

Può essere applicato direttamente su sottofondi in cotto, latero-cemento, calcestruzzo e conci di tufo.

Ciclo applicativo

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, di parti incoerenti o in fase di distacco. Nel caso di polvere eccessiva, che impedisce una corretta adesione, si consiglia di bagnare la superficie.

Miscelare un sacco di prodotto con circa 5 litri di acqua mediante miscelatore o betoniera fino a ottenere un impasto omogeneo. Applicare con cazzuola in spessori di 2-3 cm, spianare con stadia di alluminio, frattazzare con frattone di resina non appena il prodotto inizia a fare presa. Per intonacare supporti di diversa natura presenti sulla stessa parete, ad esempio laterizi con calcestruzzo o muratura in conci di tufo, è consigliabile l'utilizzo di rete porta intonaco in fibra di vetro con maglia da cm 1x1. Attendere almeno 48 ore prima di procedere con ulteriori rasature.

Avvertenze

Si raccomanda di impastare il prodotto con acqua pulita, non salmastra. Non applicare a temperatura ambiente inferiore a +5°C o nelle ore di alta esposizione solare. Con temperature elevate e su supporti assorbenti inumidire sempre la superficie il giorno prima dell'applicazione. Proteggere l'intonaco da un'essiccazione rapida. In caso di applicazione nella stagione calda assicurare un'essiccazione costante con l'utilizzo di ponteggi e rete frangisole/frangivento. Non aggiungere cemento, leganti o altri additivi.

Conformità



Basefond M Fibrato

Intonaco premiscelato fibrato ad applicazione manuale

Dati tecnici prodotto

Acqua d'impasto	ca. 5 l per sacco
Adesione - FP	> 0,4 N/mm ² - A
Applicazione	cazzuola
Assorbimento d'acqua	classe W 0
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	< 15
Colore	grigio - bianco
Confezione	da kg 25
Consumo	ca. 18 kg/mq per cm di spessore
Diametro max dell'inerte	2 mm
Diluyente pulizia	acqua subito dopo l'uso
Durabilità	NPD
Massa volumica del prodotto indurito	1,65 kg/dm ³
Reazione al fuoco	classe A1
Resistenza a compressione	classe CS II
Sovrapplicazione	dopo 2-3 ore