



Aromé

Idropittura murale traspirante

Idropittura per interni, traspirante, dall'effetto opaco, con buon potere coprente e ottima pennellabilità. Composta da vinilversatato in dispersione acquosa, cariche micronizzate e additivi che conferiscono al prodotto ottima lavorabilità ed un aroma gradevole.

Campi d'impiego

Applicabile su tutti i tipi di supporti interni come intonaci civili, stucchi rasanti, cemento e gesso.

Ciclo Applicativo

Muri nuovi

Carteggiare, spolverare, applicare una mano di fissativo isolante (vedi **Isoplast**) e lasciare asciugare.

Muri già trattati

Se in buono stato è sufficiente carteggiare e spolverare, se in cattivo stato rimuovere accuratamente le pitture in via di sfogliamento, spolverare, applicare una mano di fissativo isolante (vedi **Isoplast**) e lasciare asciugare.

Applicare due mani di prodotto diluito, intervallate circa 4-5 ore una dall'altra.

Avvertenze

Si raccomanda di proteggere le applicazioni dalla polvere fino alla loro completa essiccazione. Si raggiunge la massima lavabilità 15 gg dopo l'applicazione.

Dati Tecnici

Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo, Spray, Spruzzo airless

Confezioni: lt 14 - lt 4

Brillantezza: opaco

Colore: bianco

Copertura: buona

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione in volume: con acqua: 1a mano ca. 30-35% - 2a mano ca. 25-30%

Essiccazione: fuori polvere 15-20 min - asciutto 4-5 ore - indurito 8-12 ore

Peso specifico: 1,8 kg/dm³

Resa teorica: ca. 6-7 mq/lt per mano

Riempimento: ottimo

Sovrapplicazione: dopo 4-5 ore

Viscosità: tixotropica

COV: < 30 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.