

REV. 03 DEL 27/08/15



# **Pro 03**

# Idropittura igienizzante

Idropittura igienizzante per interno ad alto potere mufficida e battericida, con ottima copertura e lavabilità, dall'aspetto satinato. Il prodotto è a base di vinilversatato in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi. Prodotto testato presso laboratorio autorizzato: prot. Ref. N. 9305 del 10.11.2000.

## Campi d'impiego

Utilizzato per prevenire la formazione di muffe nelle pitturazioni di locali domestici o industriali, sia per effetto di forte condense sia per effetto della lavorazione di sostanze organiche. Applicabile su tutti i tipi di supporti interni come tonachini, stucchi rasanti, gesso e cartongesso.

## Ciclo Applicativo

Preparazione del supporto: Muri nuovi o già trattati

Carteggiare e spolverare.

#### Muri in cattivo stato

Rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento, stuccare eventuali buchi o crepe, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di soluzione sanificante (vedi **Pro 01**), lasciare asciugare 4-5 ore, applicare una mano di fissativo isolante specifico (vedi **Pro 02**) e lasciare asciugare altrettante ore.

#### **Finitura**

Applicare due mani di Pro 03 opportunamente diluito con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra.

### Avvertenze

Nonostante si utilizzano ottime sostanze battericida e fungicida non è possibile assicurare un'azione efficace e definitiva per tutti i microrganismi esistenti in natura e nelle diverse condizioni ambientali.

### Dati Tecnici

Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo, Spray, Spruzzo airless

Confezioni: lt 14 - lt 4

Brillantezza: satinato

1



Colore: tinte cartella

Copertura: ottima

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione in volume: con acqua: 1a mano ca. 30-40% - 2a mano ca. 20-30%

Essiccazione: asciutto 4-5 ore - indurito 8-12 ore

Lavabilità: dopo 15 giorni

Peso specifico: 1,65 kg/dm<sup>3</sup>

Resa teorica: ca. 10-12 mq/lt per mano

Resistenza: buona all'acqua e agli agenti chimici

Riempimento: buono

Sovrapplicazione: dopo 4-5 ore

Viscosità: tixotropica

**COV:** < 30 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.





