



## Rullato Fine – Gigante

### Rivestimento murale

Rivestimento murale continuo composto da resine acriliche in emulsione acquosa, sabbie di quarzo, inerti selezionati a granulometria variabile, pigmenti altamente stabili alla luce e additivi che ne migliorano l'adesione e ne facilitano l'applicazione. Disponibile nella versione **Fine** e **Gigante**.



### Campi d'impiego

Per la protezione e decorazione di facciate esterne ed interne di tutte le tipologie edili, per applicazioni su intonaci di malta bastarda, premiscelati e rasanti cementizi minerali, previa applicazione di un primer ancorante (vedi Primer al Quarzo). Rullato è applicabile anche su altre finiture sintetiche.

### Ciclo Applicativo

#### Applicazione

I supporti da trattare devono essere puliti ed asciutti. Spazzolare, e spolverare bene ed applicare **Primer al Quarzo**. I supporti troppo porosi vanno rasati con rasanti minerali (vedi **Rasapò**) e se l'intonaco da trattare è sfarinante, procedere all'applicazione di un isolante (vedi **Isolsov**) per consolidare la superficie. In seguito all'essiccazione applicare **Primer al Quarzo** in tinta con il rivestimento di finitura. In presenza di supporti molto assorbenti, si consiglia l'applicazione di due mani di **Primer al Quarzo**.

Il rivestimento **Rullato** è un prodotto pronto all'uso, dopo averlo rimescolato accuratamente, aggiungendo se occorre una piccola quantità di acqua pulita, ca. 1-2%, applicare con frattone di acciaio in una sola passata e rifinire a fresco mediante rullo di spugna dall'alto verso il basso.

### Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, in giornate ventose o in previsione di pioggia. Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

### Dati Tecnici

---

**Applicazione:** Rullo specifico

---

**Confezioni:** kg 25

---

**Colore:** tinte cartella

---

**Consumo:** F: 2-2,5 kg/mq - G: 2,5-3,0 kg/mq

---

**Diluyente pulizia:** acqua subito dopo l'uso

---

**Diluizione:** pronto all'uso - max 2% con acqua

---

**Essiccazione:** 10-15 ore

---

**Granulometria:** F: 0,3 mm - G: 0,6 mm

---

**Peso specifico:** ca. 1,85 kg/dm<sup>3</sup>

---

**Resistenza:** ottima all'acqua, agli agenti atmosferici marini e montani

---

**Viscosità:** tixotropica

---

**COV:** < 40 gr/l (2010)

---

2

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.