



Damascato

Rivestimento murale

Rivestimento murale continuo, composto da resine sintetiche in emulsione acquosa, sabbie di quarzo, inerti selezionati, pigmenti inorganici altamente stabili alla luce e additivi che ne migliorano l'adesione e ne facilitano l'applicazione.



Campi d'impiego

Per la protezione e la decorazione di facciate esterne ed interne di tutte le tipologie edili, per applicazioni su intonaci di malta bastarda, premiscelati e rasanti cementizi minerali (vedi **Rasaprò**), previa applicazione di un primer a rullo (vedi **Primer al Quarzo**).

Ciclo Applicativo

Applicazione

I supporti da trattare devono essere puliti ed asciutti. Se necessario, spazzolare e spolverare bene prima di applicare il primer (vedi **Primer al Quarzo**). I supporti troppo porosi vanno trattati con rasanti minerali (vedi **Rasaprò**) e se l'intonaco è sfarinante, procedere all'applicazione di un isolante (vedi **Isolsov**) ed in seguito all'essiccazione applicare **Primer al Quarzo** in tinta con il rivestimento di finitura. In presenza di supporti molto assorbenti si consiglia l'applicazione di due mani di **Primer al Quarzo**.

Il rivestimento **Damascato** si applica in due mani, intervallate 12 ore una dall'altra. E' pronto all'uso, dopo averlo rimescolato accuratamente, aggiungendo se occorre una piccola quantità di acqua pulita, ca. 1-2%, applicare con frattone di acciaio e rifinire a fresco mediante strollatrice.

Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, in giornate ventose o in previsione di pioggia. Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

Dati Tecnici

Applicazione: Spruzzo, Spray, Spruzzo airless

Confezioni: kg 25

Applicazione: stesura con frattone di acciaio - finitura con strollatrice

Colore: tinte cartella

Consumo: ca. 2,0-2,5 kg/mq

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: pronto all'uso - max 2% con acqua

Essiccazione: 10-15 ore

Peso specifico: 1,8 kg/dm³

Resistenza: ottima all'acqua, agli agenti atmosferici marini e montani

Viscosità: tixotropica

COV: < 40 gr/l (2010)

2

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.