



Ardesia

Rivestimento murale

Rivestimento decorativo per interni ed esterni a base di speciali resine in dispersione acquosa, pigmenti stabili alla luce, sabbie di quarzo selezionate, additivi che ne migliorano l'adesione e la lavorabilità. Grazie alla sua composizione il prodotto risulta facilmente lavorabile. E' inoltre caratterizzato da eccellente resistenza meccanica all'abrasione, ottima idrorepellenza e lavabilità. **Ardesia** si presta a realizzazioni di finiture personalizzate per tipologia di applicazione e velature.



Campi d'impiego

Impiegato in ambienti interni ed esterni sia su intonaci cementizi che su rivestimenti sintetici, per decorazioni di superfici, per la realizzazione di rivestimenti continui dall'effetto **ardesia**.

Ciclo Applicativo

Ciclo applicativo

Il supporto deve essere solido, ancorato, privo di polvere, di unto e di sostanze grasse. Gli intonaci finiti a "civile" e macroporosi vanno preventivamente rasati (vedi **Rasaprò**) e trattati con **Primer al Quarzo**. I supporti sfarinanti vanno preventivamente consolidati con l'applicazione di un isolante a solvente (vedi **Isolsov**).

Per la posa su sottofondi rasati è opportuno assicurarsi che questi non siano troppo assorbenti. Su fondi a base gesso applicare una mano di isolante fissativo (vedi **Isoplast**).

Il rivestimento **Ardesia** è un prodotto pronto all'uso, dopo averlo rimescolato stendere uniformemente con frattone di acciaio. Per creare l'**effetto ardesia** trattare a fresco con rullo in pelle sintetica a effetto comunemente denominato "Pergamena" o "Giurassico". Quest'ultima operazione, soprattutto se effettuata all'esterno, va eseguita con massima celerità allo scopo di evitare problemi di attaccature e segni di ripresa. Maggiore sarà l'apporto di prodotto più evidente risulterà l'effetto ardesia.

Ad appassimento del prodotto trattare con spatola in PVC esercitando una discreta pressione in modo da schiacciare le asperità create dalla rullatura. Ad essiccazione avvenuta, per migliorarne l'effetto decorativo, è consigliabile applicare una velatura silossanica.

Avvertenze

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare su superfici calde, sotto l'azione diretta del sole, in giornate ventose o in previsione di pioggia. Non applicare con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +30°C, con umidità >75%. Proteggere le superfici dalla pioggia per almeno 48 ore.

Per evitare leggere differenze di tonalità, le superfici ampie vanno realizzate con prodotto proveniente da un unico lotto. Evitare l'applicazione del materiale su una stessa facciata in tempi o condizioni ambientali diversi, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

Dati Tecnici

Applicazione: Frattone plastica - Rullo specifico

Confezioni: kg 25

Colore: tinte cartella

Consumo: 1,5-2,0 kg/ mq

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: pronto all'uso, max 5% con acqua

Essiccazione: 10-15 ore

Resistenza: buona all'acqua e agli agenti atmosferici

COV: < 40 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

2